Insulating Oil 1708 green

Properties			Tested According to
Density (20°C)		0,905 g/cm^3	DIN 51 757
Pour Point		- 25°C	DIN ISO 3016
Viscosity	at 5°C at 20°C at 40°C	1.500 mPa*s 400 mPa*s 100 mPa*s	(Brookfield)
Flash Point (COC)		> 170 °C	DIN ISO 2592
Ash		< 0,02 %	DIN EN 7
Dissipation Factor tan δ	at 20 °C	< 0,0005	DIN 53483
Volume Resistivity	at 20 °C	5,0 x 10^{13} Ω cm	VDE 0303 Part 4
Dielectric Constant ε	at 20 °C	2,3 - 2,5	VDE 0303 Part 4
Dielectric Strength	at 20 °C	> 50 kV	DIN 57 370
Pouring Temperature		can be processed cold	recommendation